

SCHEDA TECNICA BARRE ALFA 500S



Descrizione del prodotto

Barre per cemento armato in acciaio saldabile, sostenibile, a aderenza migliorata ad alta duttilità, ottenuto con processo "Tempcore".

Gamma dimensionale

- Diametro: 8 – 32 mm
- Lunghezza: 6 – 18 m

Confezionamento

Lunghezza fasci:

- < 9 m - n° 5 legature
- da 9 a 14 m - n° 7 legature
- di 15 m - n° 9 legature
- da 16 a 18 m - n° 11 legature
- Tutte le legature sono doppie con vergella diametro 7 mm

Peso fasci:

- 6 m ~ 1400 kg
- 12 m ~ 2300 kg

Etichettatura

Ogni fascio è identificato con una etichetta metallica o plastificata che riporta le seguenti informazioni:

- Logo azienda
- Numero di colata
- Diametro
- Lunghezza
- Peso
- Grado acciaio
- Data di produzione
- Norme di riferimento
- Loghi certificazioni
- QR Code


SCHEDA TECNICA BARRE ALFA 500S



Certificazione

Ogni fornitura è corredata da certificato 3.1 (UNI EN 10204)

GEOMETRIA NERVATURE E MARCHIO DI LAMINAZIONE



CONFORMITÀ A NORME

Nazione	Norma	Grado	Qualifica
ITALIA	D.M. 17/01/2018	B 450 C	✓
FRANCIA	NFA 35080/1	B 500 B	✓
GERMANIA	DIN 488	B 500 B	✓
ROMANIA	ST 009	B 500 C	✓
REP. CECA	DIN 488	B 500 B	✓
UNGHERIA	DIN 488	B 500 B / B 500 C	✓
SLOVACCHIA	DIN 488	B 500 B	✓
SVIZZERA	SIA 262	B 500 B	✓
SLOVENIA	SIST EN 10080	B 500 B	✓
CROAZIA	HRN 1130-2	B 500 B	✓
SERBIA	SRPS EN 10080	B 500 B	✓
POLONIA	IBDiM-KOT-2022/0813	B 500 C	✓
BULGARIA	BDS 9252:2007	B500B - B500C	✓
SPAGNA	UNE 36068	B 500 S	
REGNO UNITO	BS 4449	B 500 B	
PORTOGALLO	LNEC E450	A 500 NR	
USA	ASTM A615 / A705	GRADO 60 / 40	

COMPOSIZIONE CHIMICA

C % max	P % max	S % max	Cu % max	N % max	Ceq. Max
0.22	0.050	0.050	0.80	0.012	0.50
(0.24)	(0.055)	(0.055)	(0.85)	(0.014)	(0.52)

I valori tra parentesi si applicano per analisi sul prodotto

PROPRIETÀ MECCANICHE							
<i>Norma</i>	<i>Grado</i>	<i>Re</i> N/mm ²	<i>Rm</i> N/mm ²	<i>Rm/Re</i>	<i>Agt</i> %	<i>A5</i> %	<i>A10</i> %
D.M. 17/01/2018	B450 C	≥ 450	≥ 540	≥ 1.15 ≤ 1.35	≥ 7.5		
NFA 35080/1	B 500 B	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		
SIA 262	B 500 B	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		
DIN 488	B 500 B	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		
ST 009	B 500 C	≥ 500		≥ 1.15 ≤ 1.35	≥ 7.5		≥ 16
ELOT 1421-3	B 500 C	≥ 500		≥ 1.15 ≤ 1.35	≥ 7.5		
HRN 1130-2	B 500 B	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		
EN 10080	B 500 B	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		
IBDiM-KOT-2022/0813	B 500 C	≥ 500		≥ 1.15 ≤ 1.35	≥ 8		
BDS 9252:2007	B500B - B500C	≥ 500		≥ 1.15 ≤ 1.35	≥ 7.5		
UNE 36068	B 500 S	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		
BS 4449	B 500 B	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		
LNEC E450	A 500 NR	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		
ASTM A615	GR. 60	≥ 420	≥ 620	≥ 1.10			≥ 9

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE				
<i>Ø mm</i>	8	10	12	≥ 14
Indice aderenza fR	≥ 0.040	≥ 0.040	≥ 0.040	≥ 0.056
Indice aderenza fR DIN 488	≥ 0.045	≥ 0.052	≥ 0.056	≥ 0.056